

FICHA TÉCNICA

REJUNTE
ACRÍLICO



DVG  **Precon**

DESCRIÇÃO

Rejunte Acrílico é indicado para preenchimento e acabamento de juntas de revestimentos cerâmicos e porcelanatos, além de assentamento e rejuntamento de pastilhas para uso interno e externo. Ideal para rejuntamento de piscinas, saunas, banheiros e cozinhas, salas e varandas.

INDICAÇÕES DE USO

Formulação adequada para uso interno e externo e em juntas de 1 a 4mm.

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, cargas minerais, aditivos e pigmentos inorgânicos.

TEMPERATURA DE TRABALHO PARA APLICAÇÃO:

Do ambiente: 5° a 35°C.

Da base: 5° a 27°C.

TEMPO MÍNIMO DE REJUNTAMENTO APÓS ASSENTAMENTO

72 horas.

COR

12 cores conforme cartela

LIBERAÇÃO DO USO

Liberação para tráfego leve - 24 horas.

Liberação para contato direto com água – 7 dias.

EMBALAGEM

Pote de 1kg.

PREPARO

Este produto já vem pronto para uso. Não acrescente água, cimento ou qualquer outro material.

Antes da aplicação, misture o rejunte acrílico Precon no próprio recipiente para garantir uma total homogeneização.

APLICAÇÃO

Utilizando desempenadeira de base de borracha macia e flexível, aplique o Rejunte Acrílico, em movimentos cruzados em relação às juntas, de modo a facilitar a penetração da pasta.

Dê acabamento frisando as juntas com haste de madeira polida ou frisadores plásticos apropriados.

CONSUMO MÍNIMO

Em gramas por m², conforme tabela ao lado:

CONSUMO MÉDIO (Kg/m²)

FORMATO (CM)	LARGURA DA JUNTA (MM)						
	2	3	4	5	7	8	10
7,5 X 7,5	0,653	0,979	1,306	NR*	NR*	NR*	NR*
10 X 10	0,490	0,734	0,979	1,224	NR*	NR*	NR*
15 X 15	0,326	0,490	0,653	0,816	1,142	1,306	1,632
20 X 20	0,245	0,367	0,490	0,612	0,857	0,979	1,224
30 X 30	0,163	0,245	0,326	0,408	0,571	0,653	0,816
40 X 40	0,122	0,184	0,245	0,306	0,428	0,490	0,612
50 X 50	0,098	0,147	0,196	0,245	0,343	0,392	0,490
60 X 60	0,082	0,122	0,163	0,204	0,286	0,326	0,408
80 X 80	0,061	0,092	0,122	0,153	0,214	0,245	0,306
60 X 120	0,061	0,092	0,122	0,153	0,214	0,245	0,306

O CONSUMO DO MATERIAL FOI ESTIMADO PARA CERÂMICA COM 8 MM DE ESPESURA E PODE VARIAR DEPENDENDO DO MÉTODO UTILIZADO DE APLICAÇÃO.

NR* = NÃO RECOMENDADO

LIMPEZA DAS JUNTAS

Utilizando escova ou vassoura de piaçava ou similar. Limpe bem as juntas e lave-as para retirar toda a poeira.

Em caso de cerâmicas especiais, foscas ou sem esmaltado, consultar as recomendações do fabricante da cerâmica, para evitar absorção de rejunte pelas peças.

VALIDADE

18 meses após a data de fabricação impressa na embalagem.

CUIDADOS

Deixe "puxar", ou seja, iniciar a secagem (mínimo de 15, máximo de 40 minutos) e faça a limpeza inicial com estopa de boa qualidade e ligeiramente úmida. Limpe cuidadosamente dentro do tempo prescrito acima, pois uma limpeza futura será difícil.

Termine a limpeza com estopa seca.

NÃO UTILIZE ÁCIDOS PARA LIMPEZA.

Evite excesso de água nas limpezas iniciais, pois poderá causar manchas no rejuntamento devido a dispersão do pigmento. Limpezas pesadas ou de manutenção só poderão ser iniciadas após 14 dias da aplicação.

Proteger o rejuntamento recém aplicado nas áreas externas das incidências de chuva por 24 horas

Rejuntos de cores escuras em áreas externas e sob intempéries podem perder lentamente a coloração.



CENTRAL DE ATENDIMENTO
SUDESTE
(31) 3235.8900



precon.com.br



DVG  **Precon**

