

FICHA TÉCNICA

CIMENTO
QUEIMADO



DVG Precon

DESCRIÇÃO

Cimento Queimado Precon é uma argamassa, mineral, de alta resistência, aderência e com tecnologia hidrorrepelente para paredes e pisos interno ou externo com acabamento de cimento queimado, proporcionando acabamento com nuances aleatórias.

INDICAÇÕES DE USO

Aplicação em:

- Áreas internas e externas;
- Paredes, pisos e fachadas;
- Emboço ou reboco de alvenaria;
- Concretos;
- Gesso acartonado (Drywall);
- Áreas secas ou úmidas.

CONTRAINDICAÇÃO

- Superfícies pintadas ou texturas;
- Blocos estruturais;
- Revestimentos sobre madeiras ou metais;
- Aplicações sobre azulejos ou pedras naturais.

COMPOSIÇÃO

- Cimento Portland branco ou cinza, agregados minerais, polímeros e aditivos especiais.

COR

- Diversas.

EMBALAGEM

- Balde de 5 kg.

VALIDADE

- 12 meses, a partir da data de fabricação, se respeitadas as condições de estocagem.

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

- Mantenha em local seco e arejado, elevado do solo sobre estrado, empilhamento máximo de 1,5 m de altura, conservado na embalagem original e fechada.

CONSUMO MÍNIMO

- Aproximadamente 1,2 kg/m² / mm de espessura.

MODO DE USAR

1. Prepare a base

1. Ferramentas

- Desempenadeira metálica lisa, plana e em bom estado;
- Haste para mistura e furadeira de alta rotação;
- Balde para mistura;
- Borrifador pulverizador (opcional).

2. Prepare a base

• A base deve estar plana, com prumo correto e isenta de pó, óleo ou qualquer outro resíduo que possa prejudicar a aderência do produto, pequenas regularizações devem ser corrigidas, pode-se usar Revestliso Massa Niveladora para parede, proporcionando melhor nivelamento da alvenaria;

- O substrato deve estar limpo, íntegro sem esfarelar e sem substâncias como colas, asfalto ou piche;

- Trincas ou fissuras devem ser adequadamente corrigidas tanto para piso quanto para parede;
- Rebocos ou emboços devem ser escovados ou lixados para remover partículas soltas e devem estar curados por, no mínimo, 14 dias;
- Contrapisos devem estar curados, no mínimo, 28 dias;
- Em superfícies de concreto com excesso de desmoldante, escovar bem e lavar para promover a aderência do material;
- Proteja peças de metal não tratados, pois podem manchar em contato com a argamassa;
- Não cobrir juntas de dilatação e/ou frisos existentes com o produto;

Importante: umedeça a base antes da aplicação, removendo o excesso de água.

3. Prepare o produto

- Prepare o produto num recipiente estanque e limpo;
- Utilize a quantidade de água limpa indicada junto à data de fabricação do produto;
Importante: faça a mistura de forma mecânica, com hélice de mistura acoplada em furadeira de baixa rotação.
- Para melhor mistura, coloque primeiro a água e adicione o produto aos poucos até obter a consistência final;
- Misture até obter uma massa homogênea e sem grumos;
- Caso desejar, pode-se variar 10% a quantidade de água no produto para ajustar a consistência, conforme a necessidade da aplicação ou da base (piso ou parede);
- Não há necessidade de tempo de espera para utilizar o produto;
- Utilize o produto até o prazo máximo de 2 horas e não readicione água ou qualquer outro produto após a mistura;
- Proteja o produto do sol, vento ou chuva.

APLICAÇÃO

- O produto deve ser aplicado com, no máximo, 6 mm de espessura, sendo que cada demão deve ter de 1 a 3 mm;
- Em superfícies com irregularidades, ásperas ou com pequenos buracos, faça uma imprimação prévia com a própria massa, a fim de preencher as imperfeições e aguarde a secagem.

PRIMEIRA DEMÃO

- Aplique a primeira demão na base utilizando a desempenadeira metálica lisa;
- A primeira demão deve ser aplicada com desempenadeira metálica de forma espatulada para piso e na forma de alisamento para revestimentos em parede;
- Avalie frequentemente se a parede permaneceu plana e sem ondulações. Caso houver imperfeições, corrija com o produto ou com lixa fina (n° 120);
- Caso não seja suficiente para regularizar a parede/piso e prepará-la para a demão final, aplicar outra demão com esse mesmo procedimento, sempre esperando a secagem da demão anterior;
- Aplique a segunda demão somente após a secagem da primeira demão. O tempo mínimo entre as demãos é de 3 horas.

DEMÃO DE ACABAMENTO

- Verifique se há emendas ou imperfeições. Caso houver, corrija com lixa fina (n° 120);

Importante: não é recomendado lixar toda a parede, pois irá gerar excesso de porosidade no produto.

- Aplique a demão final mais diluída com a desempenadeira metálica, deixando-a sem falhas, imperfeições ou emendas e retirando constantemente o excesso de material da desempenadeira utilizando rápidos movimentos de raspagem, criando as nuances dispersas e aleatórias em parede ou piso, “criando o efeito cimento queimado”;
- Aguarde secar um pouco (por aproximadamente 2 minutos) e alise o produto com a própria desempenadeira metálica;
- Caso necessário, para facilitar o alisamento, pode-se pulverizar água na superfície ou na desempenadeira;
- Caso fique alguma falha, após a aplicação e cura do produto, pode ser corrigida com o próprio material.

ATENÇÃO

- Mistura não homogênea no preparo pode causar fissuras no revestimento;
- Em dias de sol diretamente sobre o produto, molhe constantemente o revestimento para diminuir o surgimento de fissuras causadas por retração;
- Em áreas externas, proteger o produto de sol e chuva até o acabamento, evitando fissuras, bolhas e manchas.

TEMPERATURA DE TRABALHO PARA APLICAÇÃO

- Recomenda-se que o uso do produto seja realizado entre 10°C e 30°C;

IMPORTANTE

- Nunca adicione mais água à argamassa já misturada, nem ultrapasse o período de utilização de 2 horas;
- Utilize equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscara;
- Utilize mão de obra qualificada e com supervisão técnica.



CENTRAL DE ATENDIMENTO
SUDESTE
(31) 3235.8900



precon.com.br



DVG  **Precon**

