

FICHA TÉCNICA

REVESTIMENTO FINO SKIM COAT BRANCA



DVG Precon

DESCRIÇÃO

O REVESTIMENTO FINO SKIM COAT BRANCA DVG PRECON é uma argamassa regularizadora industrializada, de altíssima qualidade, fabricada com matérias-primas selecionadas.

INDICAÇÃO

Ideal para uso interno e externo, bastando apenas adicionar água. É recomendada para revestimentos finos de paredes e tetos internos e externos.
Este produto, altamente prático, substitui reboco, emboço, gesso e massa corrida.

COMPOSIÇÃO

Cimento Portland, agregados minerais selecionados, polímeros selecionados e aditivos especiais não tóxicos.

TEMPERATURA DE TRABALHO PARA APLICAÇÃO

Do ambiente: 5° a 35°C. Da base: 5° a 27°C.

RENDIMENTO APROXIMADO (KG/M²)*		
BLOCO	BLOCO	CONSUMO KG/M²*
BLOCO CERÂMICO	BLOCO DE CONCRETO	BLOCO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO
6,2	4,0	4,2

*O consumo da argamassa pode variar de acordo com a espessura de aplicação e a base.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistência de aderência: ≥ 0,5 MPa.
Densidade de massa no estado fresco = 1600 a 2000 kg/m3 Resistência à tração na flexão, 28 dias, 2,0 a 3,5 MPa Resistência à compressão, 28 dias, 5,5 a 9,0 MPa
Retenção de água = 95% a 100%
Teor de ar incorporado = 15% a 18 %
Classificação NBR 13281: P5, R4, D4, U6

COR

Branca.

BASES INDICADAS

Emboço sarrafeado ou desempenado rústico com um tempo de cura mínimo de 14 dias.
Paredes de concreto, blocos de concreto celular autoclavado, blocos de concreto ou tijolos cerâmicos.
A superfície a ser revestida deverá estar isenta de poeira, óleo, gordura, tinta e outros materiais estranhos.

PREPARO

Verifique se você está com todas as ferramentas de trabalho e a base já está preparada. Promova a mistura num recipiente estanque e limpo, protegido de sol, vento e chuva.

Adicione a quantidade de água descrita na tabela abaixo para cada saco de 20 kg do REVESTIMENTO FINO SKIM COAT BRANCA DVG PRECON, devendo a mistura apresentar uma consistência pastosa e firme sem grumos ou material seco.

Nota: Não adicionar mais água.

Ativação da mistura: Para promover uma melhor ação dos aditivos da mistura sugere-se deixar a argamassa, já homogeneizada, em repouso por 10 minutos, bastando remisturar antes do uso.

Tempo para utilização: Deve ser utilizada no prazo máximo de 2 horas e 30 minutos, contadas a partir do início da mistura. É recomendada a colocação de um pano úmido sobre o recipiente para contribuir com o tempo de utilização.

APLICAÇÃO

Umedecer o substrato de forma homogênea.

Aplique, com desempenadeira de boa qualidade, uma camada de 3 a 5 mm e regularize antes de puxar completamente.

Faça o acabamento com a argamassa ainda fresca, regularizando a superfície.

EMBALAGEM

Sacos de 20 kg.

VALIDADE

8 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de estocagem.

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

Pilhas de até 1,5 m em local protegido, arejado e seco sobre estrado.

PRECAUÇÕES

Os produtos de cimento recém misturados podem causar irritação e lesões na pele. Evite contato com a pele sempre que seja possível e lave as partes expostas rapidamente com água. Se o produto penetrar nos olhos, lave rapidamente com água. O uso de máscaras de pó, proteções para os olhos e luvas de borracha são recomendadas quando estiver usando este produto.

ATENÇÃO

Utilize equipamentos de proteção, como óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica. Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.



CENTRAL DE ATENDIMENTO

SUDESTE

(31) 3235.8900

CENTRAL DE ATENDIMENTO

CENTRO OESTE

(62) 3316.2888



precon.com.br



DVG  **Precon**

