

FICHA TÉCNICA



SILICONE ACÉTICO



DVG  **Precon**

DESCRIÇÃO

Selante monocomponente com características tixotropicas e propriedades fungicidas. Desenvolvido para ter uma cura neutra em temperatura ambiente, se convertendo em uma borracha flexível absorvendo a umidade da atmosfera, apenas com a exposição ao ar. Poder ser aplicado em diversos substratos (porosos e não porosos) com elevada resistência a variações climáticas, temperaturas, umidade e raios UV, sendo adequado para selagem e revestimentos e aplicações gerais de vedação.

CARACTERÍSTICAS

- Aplicação rápida;
- Aderência a diversos substratos como alumínio, vidro e substratos não porosos.
- Resistência térmica.
- Resistência a UV.
- Contém fungicida, não cria bolores nem fungos.
- Apresenta flexibilidade por muitos anos.

DADOS TÉCNICOS

Aparência	Pasta
Odor	Característico
Cor	Branco, Cinza e Incolor
Densidade (Picnômetro)	~0,99 g/m ³
Tempo de formação de película	~10 minutos (25°C e 50% HR)
Tempo de cura	4mm/24h (25°C e 50% HR)
Dureza	~23 Shore A (ASTM D2240)
Alongamento na Ruptura	>450%
Tensão na Ruptura	~2,00 N/mm ² (ASTM D412)
Temperatura de trabalho	5°C a 40°C

INDICAÇÕES

- Colagem, vedações perimetrais e acabamento;
- Elevada aderência nos mais variados substratos, tais como: vidro, alumínio, cerâmica, louças sanitárias e vedação de box de banheiros.

APLICAÇÃO

Pode ser aplicada com pistola manual ou pneumática. As superfícies a serem vedadas devem estar secas, limpas e desengorduras. Aplicar o produto com temperatura entre +10°C e +40°C. Use fita crepe para proteger as áreas onde não se quer aplicação do selante. Deve-se ter a certeza que o

selante teve contato com ambas as faces. Evite aplicar o selante em juntas de dilatação após as 10:00h, devido à expansão da junta. Deixe secar por 2 horas antes da pintura. O cordão aplicado deve ser uniforme e possuir no mínimo 3 mm de espessura.

GARANTIA E CONSERVAÇÃO

Validade de 12 meses a partir da data de fabricação. Armazenamento inadequado reduz a garantia do produto. Armazenar em local seco e fresco na embalagem original entre 10°C e 25°C.

LIMITAÇÕES

- **Não é possível pintar;**
- Evitar o contato com combustíveis e solventes;
- Não utilizar para colagens estruturais de vidros, espelhos, etc;
- Não aplicar em superfícies molhadas;
- Não indicado para aplicações em superfícies oxidáveis;
- Não indicado para uso em aquários.

PRECAUÇÕES

- Recomendamos o uso de equipamentos de proteção pessoal adequados (óculos de segurança, luvas de borracha e roupas de proteção) durante o tempo de manuseio do produto.
- Mantenha o produto longe de crianças e animais domésticos. Para mais informações consulte a FISPQ do produto.
- Todas as informações aqui contidas são baseadas em testes de laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora do nosso controle.



CENTRAL DE ATENDIMENTO
SUDESTE
(31) 3235.8900



precon.com.br



DVG  **Precon**

